# Technisches Datenblatt



## Tyvek-Anhänger, farbig
**Artikelnummer: 1663**

## Produktbeschreibung / Anwendung

### Beschreibung
**Tyvek-Anhänger, farbig**

- Wetterbeständig und reißfest
- Flexibel wie Papier − haltbar wie Metall oder Kunststoff
- Widerstandsfähig und chemikalienresistent

### Anwendung
- Speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Industrie-Umgebungen
- Ideal für den Innen- und Außenbereich auch bei anspruchsvollen Anwendungen

## Technische Daten

### Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Material:** | Tyvek |
| **Farben:** | Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün |
| **Temperaturbereich:** | -50 °C bis +70 °C |
| **Lieferform:** | 1000 Anhänger/Packung |
| **Befestigung:** | Befestigungsloch Ø 5 mm |
| **Bezeichnung:** | Blanko |

| Physikalische Eigenschaften | Einheit | Wert (Bereich[1]) | Testmethode |
|---|---|---|---|
| **Grundgewicht:** | g/m² | 75 (72,0 - 79,0) | DIN EN ISO 536 [2] |
| **Stärke:** | µm | 205 (145 - 275) | DIN EN 20534 [4] |
| **Zugfestigkeit MD [3]:** | N/2.54 cm | 205 (185 - 225) | DIN EN ISO 1924-2 [5] |
| **Zugfestigkeit XD [3]:** | N/2.54 cm | 215 (190 - 245) | DIN EN ISO 1924-2 [5] |
| **Dehnfähigkeit MD [3]:** | **%** | 15,5 - 20,5 | DIN EN ISO 1924-2 [5] |
| **Dehnfähigkeit XD [3]:** | **%** | 18 - 24 | DIN EN ISO 1924-2 [5] |
| **Weiterreißfähigkeit MD [3]:** | N | 5,9 (4,2 – 7,6) | DIN EN 21974 |
| **Weiterreißfähigkeit XD [3]:** | N | 5,9 (4,7 – 7,1) | DIN EN 21974 |
| **Lichtundurchlässigkeit [6]:** | **%** | 97 (95,5 – 98,5) | ISO 2471 [7] |
| **Schichtenspaltung (MD):** | N/2.54 cm | 1,75 (1,25 – 2,25) | ASTM D2724-87 [8] |
| **Druckfestigkeit:** | kPA | 1200 (1050 – 1350) | ISO 2758 |

**BRADY GmbH ● SETON Division**
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 7598-0 · Fax 06103 / 7598-49
www.seton.de · info@seton.de

**BRADY GmbH ● SETON Division**
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel.: 08 00 / 55 23 96 · Fax 08 00 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

**BRADY GmbH ● SETON Division**
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel.: 08 00 / 29 59 88 · Fax: 08 00 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

AG Offenbach
HRB 32127
Geschäftsführer
Hans-Jörgen
Gudmundsson
Thomas J. Felmer

## Tränkung [(9)]

| | |
|---|---|
| Korona | Ja |
| Antistat | Ja |

(1) Angaben gelten für 99,7% der Produkte
(2) Mustergröße 100 cm²
(3) MD = Längsrichtung, XD = Querrichtung
(4) Oberfläche 2 cm², Druck 100 kPA
(5) Abgeändert für Drehzahl und Länge
(6) 100% ist lichtundurchlässig
(7) Abgeändert für verschiedene Anforderungen
(8) Abgeändert für Drehzahl und Messlänge
(9) Tränkungen, falls angezeigt, wurden an beiden Seiten vorgenommen

## Gewährleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.